

# Dataark

## RESIBLOCK CIVILS 20/20

| Produktbeskrivelse  | Systemet  |
|---|---|
| <p>RESIBLOCK CIVILS 20/20 er en overfladeimprægnering med lav viskositet, der er praktisk taget usynlig efter påføring. Den effektive imprægnering gennemtrænger tørre, porøse overflader og sikrer beskyttelse mod snavs, forvitring og skader på grund af væskeindtrængning. Dette unikke produkt er både UV-resistent og yder langvarig beskyttelse mod snavs, forvitring, tyggegummi og væsker, også efter at den første effekt har fortaget sig.</p>   | <p><b>Særlige egenskaber</b><br/>Forlænger fortovets levetid. Giver markante levetidsbesparelser og reducerer mellemliggende vedligeholdelse. Lever op til arkitekturmæssige krav. Sikrer, at du får god værdi for pengene. Integrerer usynligt med alle overflader. Ideel til brug med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halvtør støbt beton</li> <li>- Hydraulisk presset/vådstøbt belægning</li> <li>- De fleste typer natursten</li> </ul> <p><b>Begrænsning i anvendelsen</b><br/>PIC, mursten, teglsten</p> |
| Egenskaber  | Generelle tekniske data   |
| <p>Modstår pletter fra snavs, forvitring og væsker<br/>Reducerer vedhæftningen af tyggegummi med 70 %, hvilket gør fjernelsen betydeligt nemmere<br/>Praktisk taget usynlig efter påføring<br/>Polymeriserende effekt ved atmosfærisk og overskydende væske<br/>Kan påføres året rundt (se brugervejledningen).<br/>Fortovet bevarer sin normale fleksibilitetsstyrke<br/>Fremstillet i henhold til ISO 9002<br/>Nem påføring med en lakrulle, pensel eller lavtrykssprøjte.<br/>Høj modstandsdygtighed over for kemikalier.<br/>Fjernes nemt, så der er sikret nem adgang til servicearbejde under fortovet.</p> | <p><b>Rækkeevne</b><br/>4-8 m<sup>2</sup> pr. liter<br/><b>Rengøring af værktøj</b><br/>Varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.<br/><b>Tørretid</b><br/>2 timer ved 20 °C<br/><b>Opbevaring</b><br/>Opbevar afdækket og beskyttet mod ekstreme temperaturer<br/><b>Flammepunkt</b><br/>Klassificeret som ikke-brandbart<br/><b>Emballagestørrelser</b><br/>5 og 25 liter<br/><b>Holdbarhed på lager</b><br/>18 måneder (i uåbnet emballage)<br/><b>Forsendelsesanvisning</b><br/>Ikke klassificeret som farligt gods</p>     |



## Brugervejledning

- 1 Sørg for, at overfladen er FULDSTÆNDIG TØR og fri for snavs.
- 2 Sørg for, at RESIBLOCK CIVILS 20/20 kun påføres, når der ikke er risiko for regn de næste 8 timer.
- 3 Påfør ikke ved ekstreme temperaturer (under 3 °C eller over 30 °C). Kontakt vores produktafdeling for særlige fremgangsmåder ved temperaturer over dette interval.
- 4 Påfør på overfladen med lakrulle, pensel eller lavtrykssprøjte. Fjern overskydende væske fra fordybninger med en ren rulle eller en industrisvamp.
- 5 Påføringsmængden varierer alt efter porøsitet, men vil ligge omkring 4 til 8 m<sup>2</sup> pr. liter.
- 6 Undgå at gå på det forseglede areal i tre timer efter påføring, og køør ikke med motorkøretøjer på overfladen i 24 timer.
- 7 Ubrugt forsegl og værktøj bør rengøres straks med RESICLEAN.

## Sikkerhedsforskrifter

**Tekniske forhold:** Sørg for tilstrækkelig ventilation i området.

**Åndedrætsværn:** Åndedrætsværn er ikke påkrævet, med mindre arbejdet foregår i et lukket rum.

**Håndbeskyttelse:** Vandtætte handsker.

**Øjenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller. Sørg for, at der er adgang til øjenskylning.

**Hudbeskyttelse:** Vandtæt beskyttelsestøj

**Form:** Flydende

**Farve:** Farveløs

**Lugt:** Karakteristisk lugt

**Opløselighed:** Vandopløselig

**Kogepunkt °C:** 100

**Flammepunkt °C:** 60-93

**pH:** 5-7

BEMÆRK VENLIGST, AT DETTE DATAARK KUN UDGØR EN FORKORTET UDGAVE AF DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER, DA DET KUN OMHANDLER BRUG OG PÅFØRING SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTER. DERFOR ER DET AFGØRENDE, AT MAN KONSULTERER DEN SENESTE UDGAVE AF VORES KOMPLETTE TEKNISKE DATA.

**Resiblock Ltd, Resiblock House, Archers Fields Close, Basildon, Essex SS13 1DW  
United Kingdom**

**: +44 (0)1268 273344 : +44 (0)1268 273355**

**: [technical@resiblock.com](mailto:technical@resiblock.com): [www.resiblock.com](http://www.resiblock.com)**