

Resifix – til effektiv forsegling af belægnings fuger

Produktbeskrivelse

Resiblock Resifix Commercial er et selv-hæftende fugesand til flise og stenbelægninger. Resiblock Resifix Commercial fungerer også i fuger som er bredere end den normale standard på 2-3 mm. Resiblock Resifix Commercial fejes ned i belægningens fuger og danner herefter en uigennemtrængelig plastcement, som binder på belægningens kanter ved tilsætning af vand. Resiblock Resifix Commercial er et prisvenligt alternativ sammenlignet med andre tilsvarende fugeprodukter.

Fordele

- Resiblock Resifix Commercial kan anvendes i næsten alle fugebredder.
- Fungerer under stort set alle klimatiske forhold.
- Resiblock Resifix Commercial er anvendelig til både beton, lerbrændte og naturstens belægninger.
- Fixerer fugesand i både fleksible og stive belægninger.
- Afgiver ikke lugt.
- Resiblock Resifix Commercial er UV-beständig.
- Modstår ukrudtsspirring fra vindførte frø.
- Ændrer ikke belægningens farve.
- Gør ikke overfladen glat.
- Kan anvendes året rundt ved temperaturer over 5° C.
- Tillader at belægningen efterfølgende kan optages og genlægges.

Anvendelighed

Resiblock Resifix Commercial er ideel til forankring af fuger i almindelige flise- og stenbelægninger, hvor problemer med erosion af fugesandet pga. spulning og nedsvivning ønskes elimineret. Endvidere løser det problemet med bortvaskning af fugesandet på skrånende arealer og på steder som hyppigt oversvømmes, ligesom problemer med gravende insekter, samt rodfæste for græsser og ukrudt reduceres.

Funktion & egenskaber

- Fast og permanent fuge.
- Vind og vandbestandig.
- Let at påføre – kræver ingen specielle færdigheder eller værktøj.
- Efterlader ikke mørtelstænk.
- Påvirkes ikke af frost og vejsalt.

Anvendelsesområder

- Terrasser
- Ganarealer
- Legepladser
- Poolområder
- Hældende belægninger
- Vindblæste arealer

Ikke velegnet til

Tungt befærdede arealer, havnefronte luftvavne kørebaner og tankstationer. Her anbefales brug af RESIBLOCK 22.

Tekniske data for Resiblock Resifix Commercial

Anbefalet fugebredde	2 – 3 mm
Hærdning	Afhængig af temperatur og fugtindhold i belægningsmaterialet.
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage.

Friktion (typiske testværdier)

Overflade	Pendultest resultat
Betonfliser ubehandlet	69
Betonfliser Resiblock Resifix Commercial behandlet	69

Generelle tekniske data

Rækkeevne: I normal fuge ved SF/Herregårdssten ca. 25 kg pr. 10 kvm.

Rengøring af værktøj: Med vand – rengøres straks.

Tørretid: 72 timer ved 20° C.

Opbevaring / holdbarhed: Opbevares tørt / 12 måneder uåbnet.

Flammepunkt: Ikke brandbart.

Mængder: Poser a 25 kg.

Transportspecifikation: Ikke klacificeret som farligt gods.

Resifix – brugsvejledning



1. Sørg for at belægningens overflader er tørre og fri for snavs.
2. Påfør kun Resiblock Resifix Commercial når der ikke er risiko for regn under udlægningen.
3. Påfør ikke Resiblock Resifix Commercial ved temperaturer under 5° C.
4. Resiblock Resifix Commercial fejes diagonalt ned i fugerne ved hjælp af en fin kost. Når et tilstrækkeligt areal er bearbejdet, så køres det over i overlappende længder med en pladevibrator med gummisål. Herefter fordeles yderligere materiale i fugerne og processen gentages indtil fugerne er fyldte og der ikke kan vibreres mere fugemateriale ned i dem. Den anvendte mængde bør svare til det der anvendes ved brug af normalt fugesand.
5. Fjern omhyggeligt alt overskydende Resiblock Resifix Commercial fra flisernes / stenedes overflade og ned til fugens overkant, da efterladt fugemateriale efterfølgende vil være besværligt at fjerne.
6. Aktiver hærdningsprocessen i Resiblock Resifix Commercial ved at påføre rigeligt vand. Brug slange eller vandkande med spreader. UNDLAD SPULING, da dette kan transportere fugematerialet bort inden det har sat sig. Gentag påførsel af vand indtil vand er absorberet i alle fuger.
7. Behandlede områder kan betrædes umiddelbart efter behandlingen, men bør helst tørre op først.
8. Behandlede områder bør ikke rengøres før 28 dage dage efter behandlingen.
9. Brug støvmaske og arbejdstøj når der arbejdes med Resiblock Resifix Commercial.
10. Kommer Resiblock Resifix Commercial på huden vaskes det af med sæbe og varmt vand.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Anvend støvmaske, syrefaste gummihandsker og sikkerhedssko. Resiblock Resifix Commercial kan vaskes af med vand og sæbe. Ved øjenkontakt søg øjeblikkelig læge.

Sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside www.resiblock.dk.

